



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 139015

COLORFILL 2 - 12

Sigillante CG2 per fughe da 2 a 12 mm

CARATTERISTICHE

Il **COLORFILL 2 - 12** è uno stucco professionale, cementizio, di grana medio-fine, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati, additivi specifici, polimeri sintetici modificanti ed idrofobizzanti.

Il **COLORFILL 2 - 12**, impastato con acqua, diventa una pasta semifluida che, applicata nelle fughe, indurisce senza subire ritiri ed è inattaccabile da muffe, funghi e batteri. Possiede inoltre elevata impermeabilità e resistenza meccanica.

E' conforme alla norma EN 13888.

CAMPI D'IMPIEGO

COLORFILL 2 - 12 è indicato per sigillature di fughe, sia a pavimento che a rivestimento, all'interno o all'esterno, di piastrelle ceramiche, mosaici, pietre naturali, ecc., fino ad una larghezza da 2 a 12 mm.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le fughe, prima dell'applicazione del **COLORFILL 2 - 12**, devono essere pulite in profondità ed esenti da polvere, oli, grassi, ecc..

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare un sacco di **COLORFILL 2 - 12** da kg 5 con lt 1,2 d'acqua pulita circa, utilizzando un miscelatore elettrico a basso numero di giri.

L'impasto così ottenuto deve essere omogeneo e privo di grumi ed è consigliabile utilizzarlo dopo averlo fatto riposare per circa dieci minuti.

Se si desiderano maggiori caratteristiche di aderenza ai supporti, elasticità ed impermeabilità, miscelare un sacco da kg 5 di **COLORFILL 2 - 12** con lt 1,2 circa di **FILL PLUS**; l'impasto così ottenuto è quindi particolarmente idoneo anche per piscine, terrazze, balconi, cucine, bagni, ecc.. L'impasto del **COLORFILL 2 - 12** si applica con spatola di gomma, stendendo in modo da far penetrare bene l'impasto nella fuga.

Non appena il **COLORFILL 2 - 12** inizia la fase di indurimento, pulire con una spugna leggermente umida. Dopo qualche minuto ultimare la pulitura con un panno asciutto.

A completa stagionatura della fuga, eliminare le eventuali tracce di **COLORFILL 2 - 12** a rivestimento o a pavimento con il detergente acido **VITA NET** opportunamente diluito con acqua pulita.

AVVERTENZE

- Non applicare **COLORFILL 2 - 12** su rivestimenti che presentano microporosità superficiale altrimenti diventerebbero difficilmente pulibili.
- Non applicare il **COLORFILL 2 - 12** con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Non applicare con sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Per la miscelazione, usare solamente acqua pulita.

VOCE DI CAPITOLATO

Posa in opera, sia all'interno che all'esterno, di stucco professionale, cementizio, di grana medio-fine, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati, additivi specifici, polimeri sintetici modificanti ed idrofobizzanti, indicato per sigillature di fughe, sia a pavimento che a rivestimento, di piastrelle ceramiche, mosaici, pietre naturali, ecc., fino ad una larghezza da 2 a 12 mm, di colore bianco o colorato, da impastare con sola acqua o con **FILL PLUS** della **BUFFA srl** per essere particolarmente idoneo anche per piscine, terrazze, balconi, bagni, cucine, ecc., avente una resa in funzione dell'uso, da applicare con spatola in gomma, conforme alla norma EN 13888 classe CG2, tipo **COLORFILL 2 - 12** della **BUFFA srl**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco e colorato
P/S. APP.	2 kg / lt
ACQUA D'IMPASTO	24 % circa
CONSISTENZA IMPASTO	semifluido - plastico
PH	> 11,50
POT LIFE	1 ore
TRANSITABILITÀ	6 ore
INDURIMENTO FINALE	14 gg.
CONFEZIONI	scatole da kg 5 x 4; sacchi da kg 25
RESA	vedi tabella consumi
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore

MISURE ALLO STATO INDURITO

RESISTENZA ALLO COMPRESSIONE	40 ~ 50 N / mm ²
RESISTENZA ALLO FLESSIONE	8 N / mm ²

SISTEMA DI POSA

ADESIVO A LETTO SOTTILE.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 ~ 6 ore a parete ▪ 30 ore a pavimento
ADESIVO A LETTO MEDIO	30 ore a parete e a pavimento
POSA TRADIZIONALE	dopo 14 gg.

CONSUMI

	SPESSORE	FUGA	CONSUMO
MOSAICO VETROSO 2 x 2	4 mm	7 mm	kg 1,500 x m ²
BICOTTURA 10 x 10	6 mm	8 mm	kg 1,800 x m ²
MONOCOTTURA, BICOTTURA			
BICOTTURA ,			
GRES PORCELLANATO	6 mm	8 mm	kg 1,600 x m ²
PIASTRELLE 10 x 20	10 mm	6 mm	kg 1,000 x m ²
COTTO 30 x 30	> 20 mm	20 mm	kg 3,000 x m ²

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.