



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 041014

### STUCCO COC

Stucco minerale premiscelato a base di polvere di marmo traspirante per interni

#### CARATTERISTICHE

Lo **STUCCO COC** è uno stucco premiscelato minerale di colore bianco, superfine, traspirante, di grande pregio e dall'effetto liscio, di qualità superiore, a base di polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, idoneo per interni.

Viene usato su supporti nuovi, a parete ed a soffitto, prima di essere eventualmente pitturati. Ha inoltre un'estrema facilità di applicazione.

Se si vuole, si può pitturare o lasciarlo allo stato naturale con effetto marmo liscio.

#### CAMPI D'IMPIEGO

Lo **STUCCO COC** viene usato all'interno come sottofondo/finitura liscia di pregio su supporti nuovi, lisci o ruvidi, a parete ed a soffitto, prima di essere eventualmente pitturati con idropitture o prodotti della Linea Contrasti. E' ideale sui nostri **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC AS**, ecc..

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima della applicazione dello **STUCCO COC**.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione solo se necessario.

#### MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere 11 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 20 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere, quindi, con spatola in acciaio inox a due mani: la prima a rasare e, dopo circa 30-60 minuti, applicare la seconda, lisciando fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.

Appena **STUCCO COC** sarà asciutto, previa applicazione dei primer relativi, procedere se si vuole con la pitturazione delle superfici.

#### AVVERTENZE

- Lo **STUCCO COC** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque lo **STUCCO COC** dovrà essere applicata entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento.

REV. 041014

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione, per superfici interne, di stucco minerale premiscelato di colore bianco, superfine, traspirante, di grande pregio e dall'effetto liscio, di qualità superiore, a base di polvere di marmo, leganti idraulici ed additivi specifici, idoneo su supporti nuovi, sia lisci che ruvidi, a parete ed a soffitto, ideale su **RASOX PLUS F**, **TRASPIROL PRIMAVERA**, **TONACHINO LIBECCIO**, **FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA**, **STUCCO COC AS**, ecc. della **BUFFA srl**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,7 / 1,3 kg x m<sup>2</sup> x due mani, tipo **STUCCO COC** della **BUFFA srl**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	53% ca.
<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COMPOSIZIONE</b>	- polvere di marmo - leganti idraulici - additivi specifici
<b>ESSICCAZIONE</b>	6 ~ 8 ore circa a 23° C
<b>INTERVALLO PER LA CARTEGGIATURA</b>	minimo 12 ore
<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	24 - 48 ore
<b>RESA</b>	0,7 / 1,3 kg x m <sup>2</sup> x due mani
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONFEZIONI</b>	sacchi da 20 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*