

Calcite

SISTEMA TRADIZIONALE BIO
a base di pura calce idraulica naturale

CONCEDITI
IL BENESSERE



REV. 063015

CALCITE FIORE

Pittura minerale traspirante a base di grassello di calce

CARATTERISTICHE

Pittura minerale, traspirante, ecologica, a base di grassello di calce e polvere di marmo, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, per interni ed esterni. È stata ideata per riproporre e rinnovare le esperienze estetiche del passato con gli stessi effetti cromatici; è perciò la finitura ideale negli interventi di restauro nei centri storici. Possiede una formulazione prettamente naturale, è un prodotto ignifugo, disinfettante, con una buona resistenza alle intemperie, alle muffe ed ai batteri.

CAMPI D'IMPIEGO

Si può applicare sui nostri rasanti e tonachini minerali in polvere o in pasta della linea " **BIO CALCITE** " e " **INTONACO E COLORE** " (i muri traspirano).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Il supporto deve essere regolare ed assorbente.

Bagnare con acqua il supporto e, nel caso si debbano trattare sottofondi molto assorbenti, è

necessario bagnare il supporto anche la sera prima dell'applicazione.

Tutti i supporti devono essere preventivamente trattati con il nostro **CALCITE FONDO**, almeno 10 ore prima dell'applicazione del nostro **CALCITE FIORE**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il **CALCITE FIORE** si può applicare a pennello, rullo o spruzzo in due mani ad incrocio, intervallate da 6 - 8 ore una dall'altra, previa diluizione con acqua pulita, aggiungendo ad una confezione da 14 lt circa 4,5 lt d'acqua.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE FIORE** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Ritirare il materiale in un'unica partita.
- L'aspetto cromatico varia al variare dello assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali; è perciò non consigliato applicare il prodotto in tempi diversi.

BUFFA[®]
INDUSTRIA PER L'EDILIZIA

REV. 063015

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale traspirante a base di grassello di calce, polvere di marmo, pigmenti inorganici stabili agli U.V., additivi specifici, per interni ed esterni, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, da diluire con sola acqua, su supporti rifiniti sia con rasature e tonachini a base di calce idraulica naturale che con rasature e tonachini a base di grassello di calce o di prodotti premiscelati minerali in polvere traspiranti, di colore bianco o colorato, da applicare a pennello, rullo o spruzzo in due mani, previa applicazione del **CALCITE FONDO** della **BUFFA srl**, avente una resa pari a 0,25 / 0,30 lt x m² x due mani, tipo **CALCITE FIORE** della **BUFFA srl**.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DELLA PASTA	1,4 kg / lt
pH	12
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu < 60$
ASCIUTTO AL TATTO	1 - 4 ore
ASCIUTTO IN PROFONDITÀ	36 ore

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	pasta
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
RESA	0,25 / 0,30 lt x m ² x due mani
STOCCAGGIO	12 mesi. Conservare in luoghi freschi, asciutti al riparo dal gelo e dal calore ed in confezioni integre.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



Via Auro Roccone, 2
91010 Vita (TP) ITALIA
Tel. +39 0924 955152
Fax +39 0924 955560



www.buffasrl.it
buffasrl@buffasrl.it
info@buffasrl.it

I valori di questo bollettino tecnico si riferiscono a prove di laboratorio effettuate in ambiente condizionato. Essi possono variare nella messa in opera a causa delle condizioni atmosferiche.