



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 198015

COPER EVOLUZIONE

Guaina impermeabilizzante monocomponente innovativa pronta in pasta

CARATTERISTICHE

COPER EVOLUZIONE è una guaina impermeabilizzante, monocomponente, innovativa, pronta all'uso, in pasta, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti.

È inoltre un prodotto di facile applicazione ed assicura un alto potere riempitivo e di aggrappo al supporto, adatto sia per l'utilizzo in orizzontale che in verticale.

Una volta asciutto, **COPER EVOLUZIONE** forma un rivestimento impermeabile, elastico e calpestabile, resistente agli U.V. ed agli agenti atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

È ideale per l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, piani interrati, fondazioni, bagni e piscine.

È applicabile, se opportunamente armata con il **VELO VITA**, anche su superfici già protette con guaine di tipo bituminoso, purché consistenti, attaccate al sottofondo e pulite.

È possibile applicare il **COPER EVOLUZIONE** prima della posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, pietra naturale e mosaico.

È inoltre idonea, grazie al suo forte potere di aggrappo, per applicazioni su tetti in legno o in lamiera.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

È importantissimo che la superficie da impermeabilizzare sia perfettamente asciutta, non soggetta a ristagni d'acqua, ben pulita, priva di parti sfaldanti o separanti, esente da oli, grassi, muffe, pitture, ecc..

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione. Applicare quindi con pennello, rullo o spruzzo sia in orizzontale che in verticale in almeno due mani, intervallate l'una dall'altra da almeno 24 ore. Prima della guaina, per garantire una totale continuità ed impermeabilità del sistema, applicare gli

accessori **GIUNTO BOND** (banda impermeabile elastica), **ANGOLARE B10** (angolare impermeabile elastico destro) e **ANGOLARE B11** (angolare impermeabile elastico sinistro), in corrispondenza del raccordo parete/parapetto con il pavimento e dei giunti di dilatazione.

Si può armare con **RETE PB FINE** in fibra di vetro apprettata oppure con **VELO VITA** in fibre di poliestere, annegandole nella prima mano a fresco di **COPER EVOLUZIONE**.

AVVERTENZE

- Non aggiungere acqua al prodotto.
- Per interventi nuovi, predisporre il massetto con opportune pendenze per evitare ristagni d'acqua; per interventi su supporti esistenti, invece, verificarne le pendenze prima dell'applicazione del **COPER EVOLUZIONE**.
- Opportunamente armata con **VELO VITA**, è possibile applicare **COPER EVOLUZIONE** su guaine di tipo bituminoso solo se queste ultime risultano essere consistenti, attaccate al sottofondo e pulite.
- Non applicare su superfici umide.
- Evitare di applicare al di sotto di 5°C e al di sopra di 35°C.
- Non applicare con sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Proteggere da piogge accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non arrivi mai a 0°.
- In presenza di elevata umidità ambientale, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente.
- Su supporti vecchi o molto assorbenti, si consiglia preventivamente l'uso del nostro primer a forte penetrazione **VIDUEST** oppure della **MALTA OSMOTICA 2C (A+B)**.
- Non utilizzare per la verniciatura di serbatoi destinati a contenere acqua potabile.
- Teme il gelo.

REV. 198015

VOCE DI CAPITOLATO

Guaina impermeabilizzante, monocomponente, innovativa, pronta all'uso, in pasta, elastica, calpestabile, resistente agli U.V. ed agli agenti atmosferici, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti, di colore bianco o colorato, di facile applicazione, ad alto potere riempitivo e di aggrappo al supporto, adatta sia per l'utilizzo in orizzontale che in verticale, ideale per l'impermeabilizzazione di terrazze, balconi, piani interrati, fondazioni, bagni e piscine, idonea anche per la successiva posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, pietra naturale, mosaico, ecc. e per applicazioni su tetti in legno, lamiera, ecc., avente un consumo di 1,3 / 1,6 kg x m² x due mani, tipo **COPER EVOLUZIONE** della **BUFFA srl**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	- pronta all'uso
COMPOSIZIONE	- resine sintetiche in dispersione acquosa - inerti selezionati - additivi idrofobizzanti
VISCOSITÀ BROOKFIELD	185.000 CPS ± 2000
PH	8,1 ~ 9,0
RESIDUO SECCO	75 %
COLORE	bianca o colorata
RESA	- 1,3 / 1,6 kg x m ² x due mani - 2,0 / 2,3 kg x m ² x due mani con VELO VTA o RETE PB FINE
CONFEZIONI	secchielli da 6 / 20 Kg
ESSICCAZIONE	- fuori polvere 2 ore a 20°C - indurimento totale 7 gg. (a seconda della temperatura)
TMF	5° C
TMA	10° C ~ 45°C
RESISTENZA ALL'ABRASIONE	discreta
RESISTENZA A TRAZIONE	200 kg / cm ²
TOSSICITÀ	prodotto non tossico
PEDONABILITÀ	calpestabile
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.