



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 143013

SIMPATY NUOVO EXTRA

Tonachino minerale per interni

CARATTERISTICHE

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA** è una finitura minerale in polvere per interno, traspirante, a base di leganti idraulici, polvere di marmo ed additivi specifici. Ha una curva granulometrica medio-fine che permette, su sottofondi non troppo disconnessi, di ottenere una finitura tradizionale gradevole ed omogenea.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **SIMPATY NUOVO EXTRA** viene usato come tonachino minerale per interni su supporti di intonaci tradizionali, su intonaci premiscelati tipo **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto

rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 6,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo circa 30 minuti, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo di spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare preferibilmente prodotti traspiranti.

AVVERTENZE

- Il **SIMPATY NUOVO EXTRA** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (sabbia, calce, cemento, ecc.).
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **SIMPATY NUOVO EXTRA** dovrà essere applicato entro un ora dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Non applicare la seconda mano quando la prima è già asciutta.

REV. 143013

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale in polvere per interni, di granulometria medio-fine, decorativo, traspirante, a base di leganti idraulici, polvere di marmo ed additivi specifici, da applicare su supporti di intonaci tradizionali, su intonaci premiscelati tipo **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, ecc., da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo di spugna, con un consumo medio di 3,5 / 4,0 kg x m² x due mani, tipo **SIMPATY NUOVO EXTRA** della **BUFFA srl**.

DATI TECNICI

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPETTO | polvere |
| COLORE | bianco |
| GRANULOMETRIA | max 0,6 mm |
| COMPOSIZIONE | - calce idrata - cemento - polvere di marmo - additivi specifici |
| ACQUA D'IMPASTO | 24 % circa |
| TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO | 1 ora circa |
| RESA | 3,5 / 4,0 kg x m ² x due mani |
| CONFEZIONE | sacchi da kg 25 |
| STOCCAGGIO | 12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, umidità e calore |
| TOSSICITÀ | non tossico |

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.